

PERIFIN BC-6101

封底剂 PERIFIN BC-6101

成分:

阴离子型水性聚氨酯与油蜡混合物。

参数:

外观:	白色粘稠液体
含固量:	15.0-17.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.02g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜半透明，手感柔软舒适。
- 渗透适中，封闭性和倒毛能力优良。
- 耐光热性能好。
- 高温不粘。

用途:

- ✧ 用于磨革较重的沙发革封底，防止底浆过分渗透而影响成革手感，同时能保证成革的平细度。
- ✧ 用于高档沙发革的封底处理，以确保成革手感柔软丰满舒适。
- ✧ 通常 1:1 兑水喷涂，喷浆量大小视皮坯吸水情况而定。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN STUCCO HUD

补伤膏 PERIFIN STUCCO HUD

成分:

树脂弹性体、填料。

参数:

外观:	白色膏状物
含固量:	25.0-27.0%
pH:	7.5-8.5
比重:	0.73g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 优异的填平性。
- 易于辊涂操作。
- 粘着牢度好，耐摔。
- 干燥后体积收缩小。
- 易磨革，不粘连。

用途:

- ◇ 可直接用于沙发革的刮补，用于机器辊补时可适当加水调节粘度。
- ◇ 对于表面过于滋润的皮坯可加 5-10%AM-476 调节磨革性。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN COMPACT 6S

定型复合树脂 PERIFIN COMPACT 6S

成分:

丙烯酸树脂、聚氨酯和特殊定型材料的复合物。

参数:

外观:	米白色稠状液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.5-9.5
离子性:	阴离子

性质:

- 成膜中软，有很好的遮盖性。
- 良好的压花性能。
- 具有优异的耐摔性。
- 配伍性强，具有良好的相容性。

用途:

- ✧ 适用于压花摔纹沙发革的底涂。
- ✧ 可用于辊涂。
- ✧ 使用前需充分搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN COMPACT 8S

泡软复合树脂 PERIFIN COMPACT 8S

成分:

树脂与填料、蜡剂等混合物。

参数:

外观:	米白色浓稠液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.00-1.05g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜特软不粘，手感滋润，光泽自然。
- 增加成革的丰满度，具绵泡感。
- 良好的遮盖性且无重涂感。
- 良好的综合物性。

用途:

- ◇ 特别适合于沙发革的中底涂使涂层。
- ◇ 可用于白色革或对曲挠等物性要求较高的皮革。
- ◇ 可用于辊涂。

使用前请先搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN COMPACT 9S

特软复合树脂 PERIFIN COMPACT 9S

成分:

树脂与填料、蜡剂等。

参数:

外观:	米白色浓稠液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.5-9.5
比重:	1.00-1.05g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜特软不粘，手感滋润，光泽自然。
- 良好的遮盖性和均匀性，且无重涂感。
- 良好的综合物性。
- 良好的性价比。

用途:

- ◇ 可用于重压花沙发革的中底或轻压花和自然摔沙发革的底涂。
- ◇ 可用于白色革或其它浅色革的涂饰。
- ◇ 可用于辊涂。

使用前请先搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1101

特软丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1101

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	6.0-8.0
离子性:	阴

性质:

- 成膜特软，舒适。
- 良好的遮盖性和相容性。
- 黄变可达 3 级以上。
- 手感丰满，可恢复性延伸率大。

用途:

- ✧ 适用于高档沙发革的中底涂。
- ✧ 可最大限度地保持皮革自身的柔软自然的风格。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1102

定型性丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1102

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	6.5-8.5
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软，且软而不粘。
- 优异的耐温性能。
- 很好的压花定型性。
- 特优的抗压断（抗切浆）能力。

用途:

- ✧ 可用于沙发革的压花底涂。
- ✧ 用于压花底涂时用量为树脂量的 20%左右即有明显效果。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1103

高物性丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1103

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.04g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜中软且具有很好的遮盖性。
- 优异的综合物性，其各项物性指标可与脂肪族聚氨酯媲美。
- 很好的性价比，可取代部分聚氨酯使用。

用途:

- ◇ 用于沙发革的中底涂，取代部分聚氨酯并改善涂层物性。
- ◇ 特别适用于对耐寒要求较高的皮革。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1105

丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1105

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.04g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软且有韧性。
- 优异的综合物性。
- 在高温高压下进行压花时有很好的抗压断性。
- 与其它树脂和助剂相容性好。

用途:

◇ 适合于沙发革的中底涂。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2125

聚氨酯 PERIFIN BU-2125

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	24.0-26.0%
pH:	6.0-8.0
比重:	1.01g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软舒适。
- 具有良好的耐光热性。
- 很强的粘着力。
- 延伸好塑感轻。

用途:

- ✧ 可用于沙发革的涂饰改善涂层手感，建议用于重压摔沙发革的中涂以及轻压摔或自然摔的中底涂。
- ✧ 可用于白色鞋包革的涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2155

聚氨酯 PERIFIN BU-2155

成分:

脂肪族聚氨酯水分散液。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	29.0-31.0%
pH:	6.0-8.0
密度: (20℃)	1.05 g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜中软、韧性好、不发粘。
- 优异的压花性能，不易散纹。
- 具有良好的综合物性。
- 耐摔鼓性能佳并使成革具有特殊的 Q 感。

用途:

- ◇ 适用于压花沙发革的中底涂。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2156

聚氨酯 PERIFIN BU-2156

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	29.0-31.0%
pH:	6.0-8.0
比重:	1.02g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜致密中软、韧性好、具有较强的耐摔性。
- 流平性好。
- 综合物性优异。

用途:

- ✧ 用于压花沙发革的底涂可帮助花纹定型提高利用率。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2157

聚氨酯 PERIFIN BU-2157

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	24.5-26.5%
pH:	5.5-7.5
比重:	1.02g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软丰满有弹性。
- 流平性好，具有极好的延伸性。
- 综合物性优异。

用途:

✧ 用于沙发革的中底涂可增加涂层的丰满弹性，使成革更具 Q 感。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2158

聚氨酯 PERIFIN BU-2158

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	乳白色液体
含固量:	24.0-26.0%
pH:	5.0-7.0
比重:	1.03g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软舒适，延伸性好。
- 具有良好的耐光热性。
- 粘着力强。
- 塑感轻。

用途:

◇ 可用于沙发革的涂饰改善涂层手感，并能提高花纹饱满度。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN OIL-3009F

非离子乳化油 PERIFIN OIL-3009F

成分:

精选油料混合物。

参数:

外观:	乳白色粘稠液体
含固量:	29.0-31.0%
pH:	7.0-9.0
离子性:	非离子

性质:

- 降低涂层塑感。
- 改善涂层的触感。
- 增加涂层柔软度。

用途:

- ◇ 可用于沙发革的中底涂，用量为总量的 3-5%。
- ◇ 可用于非离子、阳离子、阴离子系统中。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AM-476

消光填料 PERIFIN AM-476

成分:

消光剂及其它辅料。

参数:

外观:	白色浓稠液体
含固量:	23.0-25.0%
pH:	7.5-9.5
比重:	1.05-1.15g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 消光效果好，防粘。
- 手感滋润细滑，不发白。
- 耐黄变性能优秀。
- 相容性佳。

用途:

- ◇ 适合于各类皮革的中底涂以增加遮盖，改善光泽。
- ◇ 使用前请搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW-5300

防粘手感蜡 PERIFIN AW-5300

成分:

水溶性改性蜡乳液。

参数:

外观:	白色不透明液体
含固量:	8.0-10.0%
pH:	5.0-6.0
离子性:	非离子
硬度:	中硬

性质:

- 细粒分散的蜡乳液手感细腻舒适。
- 具有良好的抗粘性。
- 与其它各类型材料相容性好。

用途:

- ◇ 用于底涂改善涂层的耐压烫性，防止粘板或粘辊。
- ◇ 用于中面层改进涂层的堆置性或表面触感。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW-5500

手感蜡 PERIFIN AW-5500

成分:

水分散型蜡乳液。

参数:

外观:	米黄色不透明液体
含固量:	8.0-9.0%
pH:	8.5-10.5
离子性:	阴

性质:

- 手感柔软滋润，舒适自然。
- 可有效降低涂层的树脂感。
- 对于皮革压烫和堆置有一定的保护作用。

用途:

- ◇ 用于各类皮革的中底涂，给予皮革柔软自然的蜡感。
- ◇ 改进涂层的离板性和堆叠性，
- ◇ 用量一般为树脂量的 15-30%。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AFI-809

柔软填料 PERIFIN AFI-809

成分:

有机填料和油蜡的混合物。

参数:

外观:	白色浓稠液体
含固量:	21.0-23.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.02-1.05g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 手感细滑，光泽自然。
- 可有效降低涂层塑感。
- 耐光热性好。
- 良好的相容性。

用途:

- ◇ 适合于各类皮革的中底涂以改进手感，增加遮盖，调节光泽。
- ◇ 使用前请搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AFi-810

柔软助剂 PERIFIN AFi-810

成分:

蜡和聚合物的复合物。

参数:

外观:	乳白色
含固量:	13.0-15.0%
pH:	6.0-8.0
离子性:	非离子
硬度:	非常软

性质:

- 作为预底涂助剂使用不会让粒面过载。
- 在底涂浆里使用可提高涂层的丰满度和遮盖能力且降低涂层塑感。
- 由于 AFi-810 的抗静电性且非常柔软，是肉面封里的最佳选择。

用途:

- ◇ 用于沙发革或包袋革的中底涂。
- ◇ 单独或搭配少量其它树脂用于肉面封里。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AT-SR30

助软树脂 PERIFIN AT-SR30

成分:

树脂等特殊水溶性材料的复合物。

参数:

外观:	米白色稠状液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	6.5-8.5
离子性:	阴离子

性质:

- 成膜柔软舒适，有很好的延伸性。
- 赋予涂层绵泡而油润细腻的手感。
- 能有效改善涂层的软度，减轻塑感。
- 改善涂层的耐摔性。
- 优异的耐光热性和耐寒性。

用途:

- ◇ 可用于各类软革的涂层助软，特别适合于高档沙发革。
- ◇ 可用于白色革或浅色革的涂饰。
- ◇ 使用前需充分搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-95D

消光顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-95D

成分:

消光型脂肪族聚氨酯聚合物的水分散体。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	15.0-17.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.01 g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 有很好的保色性。
- 表面手感爽滑舒适，无发灰和折白现象。
- 优异的流平性和相容性。
- 良好的综合物性。
- 可用异氰酸酯或氮丙啶类树脂交联剂进一步提高其物理性能。
- 很好的性价比。

用途:

- ◇ 可用于沙发革的顶涂，亦可用于其它类型皮革的消光顶涂。
- ◇ 常与 TU-97L 或 TUG-2619 合用以调节成革所需光泽。
- ◇ 注意在使用前充分搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-96D

消光顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-96D

成分:

消光型脂肪族聚氨酯聚合物的水分散体。

参数:

外观:	白色粘稠液体
含固量:	17.0-19.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.01 g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- TU-96D 不含无机类的消光成份,具有很好的保色性。
- 表面手感润滑、细腻,不会引起发灰和白雾现象,也不会产生折白效应。
- 良好的综合物性。
- 可用异氰酸酯或氮丙啶类树脂交联剂进一步提高其物理性能。
- 优异的流平性和相容性。

用途:

- ◇ 可用于沙发革等家具革的顶涂,亦可用于其它类型皮革的消光顶涂。
- ◇ 由于 TU-96D 的良好保色性,用于黑色革等深色革的消光顶涂,可保持黑度和颜色饱满度,用于彩色革时对色泽的鲜艳度没有影响。
- ◇ 常与 TU-97L 或 TUG-2619 合用以调节成革所需光泽。
- ◇ 注意在使用前充分搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃),该产品有良好的贮藏稳定性,于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-97L

亮光顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-97L

成分:

脂肪族聚氨酯聚合物的水分散体。

参数:

外观:	乳白色液体
含固量:	约 15.0%
pH:	6.0-8.0
比重:	1.01 g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软舒适有弹性。
- 表面手感润滑细致，真皮感强。
- 优异的流平性和相容性。
- 极佳的综合物性。
- 可用异氰酸酯或氮丙啶类树脂交联剂进一步提高其物理性能。

用途:

- ◇ 适用于沙发革顶涂。
- ◇ 常与顶涂消光聚氨酯合用以调节成革所需光泽。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。